

# CHRYSO®Deco Lav N

## Negativ ytretarder



CHRYSO®Deco Lav N är serie av 10 i form lösningsmedelsbaserade ytretarders.

CHRYSO®Deco Lav N gör det möjligt att fördröja härdning av cement på betongytan i kontakt med formen. Efterbehandling av betong som gör ballasten synlig.

### Egenskaper

Karaktär: Flytande

Flampunkt: -2 °C

Hållbarhet: 12 månader

Produkt	Färg	Djup	Ballast mm
CHRYSO®Deco Lav N01	Blå	0,5	1,5-3
CHRYSO®Deco Lav N02	Brun	1	3-5
CHRYSO®Deco Lav N10	Grön	1,5	3-5
CHRYSO®Deco Lav N25	Gul	2	5-8
CHRYSO®Deco Lav N50	Röd	2,5	5-8
CHRYSO®Deco Lav N70	Grå	3	8-12
CHRYSO®Deco Lav N130	Vit	4	12-16
CHRYSO®Deco Lav N200	Orange	5	12-18
CHRYSO®Deco Lav N300	Lila	6	18-30
CHRYSO®Deco Lav N400	Lila	7	19-30

### Försiktighetsåtgärder

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förvaras i tätt slutna behållare.

CHRYSO®Deco Lav N måste vara noggrant homogeniserad genom stark omröring före applicering. Använd inga släppmedel, varken före applicering av CHRYSO®Deco Lav N (formarna måste vara rena), ej heller efter (försämring av retarderingsreaktion).

### Användningsmetod

Förbrukning: Förbrukningen varierar enligt metoderna för tillämpning och är i genomsnitt 10 m<sup>2</sup>/L.

### Betongblandning:

För att få bra resultat är det viktigt att ha en bra betonghomogenitet. Ballasten ska väljas enligt förväntat estetiskt resultat. En för stark vibration av betongen kommer göra att större ballast sjunker.

### Applicering

Innan appliceringen av CHRYSO®Deco Lav N rekommenderar vi att du använder CHRYSO®Lav Prec vilket underlättar rengöring av formar. Produkten kan appliceras med en korthårig roller, undvik rinn.

CHRYSO®Deco Lav N appliceras på formar som ska behandlas. Formarna måste vara rena (inga spår av betong, fett eller rost). De beläggas på vanligt sätt, utan överskott och inte heller rinn. Produkten appliceras i ett enda lager.

CHRYSO®Deco Lav N utvecklades speciellt för de prefabricerade betongelementen.

### Produktval

Varje CHRYSO®Deco Lav N produkt identifieras med en färgkod. Den rätta produktens styrka för att uppnå det riktade djupet beror på flera parametrar: Bl.a. cementtyp, cementdosering, betongens recept, temperaturområde. Chryso representant kan ge råd att välja men ett prov på platsen ska alltid göras för att kontrollera resultatets acceptans.

### Säkerhet

Denna produkt är klassificerad som "lättantändlig". Det är absolut nödvändigt att det ska lagras och hållas bort från någon värmekälla.

Denna produkt är klassificerad som "farlig för miljö ". Det är absolut nödvändigt att det lagras och hanteras med försiktighet för att undvika föroreningar.

Denna produkt är klassificerad som "skadlig".

Kan orsaka förgiftning vid förtäring. Andas inte in ångor. Det är obligatoriskt att bära den lämplig skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar, mask och/eller täckande kläder) enligt exponeringen.

Innan användning, se säkerhetsdatabladet på vår hemsida [www.chryso.se](http://www.chryso.se)